

NICKEL® 200

Fitur Utama

Nikel murni komersial.

Resistan terhadap berbagai zat kimia pereduksi dan alkali kaustik.

Karakter magnetostriktif yang baik.

Konduktivitas listrik dan panas yang tinggi.

Keuletan yang baik dan tingkat pengerasan yang rendah.

Kemampuan untuk dilas dan disolder yang baik.

PENTING

Kami akan memproduksi sesuai karakter mekanis yang Anda perlukan

manfaat utama untung Anda pelanggan kami



0,025mm hingga 21mm
(0,001" hingga 0,827")



Pesan 3 meter hingga
3 ton
(10 ft hingga 6000 Lbs)



Pengiriman: dalam
waktu 3 minggu



Kawat sesuai
spesifikasi Anda



Tersedia LDP



Dukungan teknis

NICKEL® 200 tersedia dalam:-

- Kawat bulat
- Batang atau bilah
- Kawat pipih
- Kawat berbentuk khusus
- Sling/Strand

Pengemasan

- Kumparan
- Gulungan
- Batang atau bilah



*Trade name of Special Metals Group of Companies.

NICKEL® 200

Komposisi Kimia			Spesifikasi	Fitur Utama	Penggunaan Khusus
Elemen	Min %	Max %	ASTM B160 ASTM B162 BS 3075 NA11 BS 3076 NA11 Sebutan W.Nr. 2.4060 W.Nr. 2.4066 UNS N02200 AWS 070	Nikel murni komersial. Resistan terhadap berbagai zat kimia pereduksi dan alkali kaustik. Karakter magnetostriktif yang baik. Konduktivitas listrik dan panas yang tinggi. Keuletan yang baik dan tingkat pengerasan yang rendah. Kemampuan untuk dilas dan disolder yang baik.	Komponen elektronik. Komponen listrik. Konduktor dalam kawat untuk elemen pemanas. Sambungan/terminal baterai. Pemrosesan kimiawi. Komponen pesawat ruang angkasa Pemrosesan pangan. Pemrosesan serat sintetis.
Ni	99.0	-			
Cu	-	0.25			
Fe	-	0.40			
C	-	0.15			
Si	-	0.35			
Mn	-	0.35			
Mg	-	0.20			
Ti	-	0.10			
S	-	0.01			
Co	-	2.00			

Densitas	8.89 g/cm³	0.321 lb/in³
Titik Lebur	1446 °C	2635 °F
Koefisien Ekspansi	13.3 μm/m °C (20 – 100 °C)	7.4 × 10⁻⁶ in/in °F (70 – 212 °F)
Modulus Kekakuan (rigidity)	81 kN/mm²	11748 ksi
Modulus Elastisitas	204 kN/mm²	29588 ksi

Resistivitas Listrik	
9.6 μΩ • cm	58 ohm • circ mil/ft

Konduktivitas Panas	
70.2 W/m • °C	487 btu • in/ft² • h • °F

Karakter			
Kondisi	Perkiraan kekuatan tarik		Perkiraan suhu pengoperasian
	N/mm²	ksi	
Dilunakkan	400 – 500	58 – 73	Kekuatan tarik dan elongasi turun secara signifikan pada suhu di atas 315°C (600°F). Suhu servis bergantung pada lingkungan, muatan, dan rentang ukuran.
Ditarik	700 – 900	102 – 131	

Di atas adalah rentang kekuatan tarik yang lazim. Jika Anda membutuhkan yang berbeda, silakan beri tahu kami.