

## NILO® 52

### Fitur Utama

Dirancang untuk digunakan dengan berbagai kaca lunak.  
Koefisien ekspansi panasnya yang hampir konstan hingga  
sekitar 565°C (1050°F).

### PENTING

Kami akan memproduksi sesuai karakter mekanis yang Anda perlukan

## manfaat utama untung Anda pelanggan kami



Pengiriman: dalam  
waktu 3 minggu



Dukungan teknis

### NILO® 52 tersedia dalam:-

- Kawat bulat
- Batang atau bilah
- Kawat pipih
- Kawat berbentuk khusus
- Sling/Strand

### Pengemasan

- Kumparan
- Gulungan
- Batang atau bilah



\*Trade name of Special Metals Group of Companies.

Komposisi Kimia			Spesifikasi	Fitur Utama	Penggunaan Khusus			
Elemen	Min %	Max %	ASTM F30  <b>Sebutan</b>  W.Nr. 2.4478 UNS N14052 AWS 093	Dirancang untuk digunakan dengan berbagai kaca lunak.  Koefisien ekspansi panasnya yang hampir konstan hingga sekitar 565°C (1050°F).	Berbagai aplikasi penyegelan kaca hingga logam dengan kaca lunak dan keramik			
Ni	50.50 nominal							
Fe	BAL							
Mn	-	0.60						
Si	-	0.30						
C	-	0.05						
Cr	-	0.25						
P	-	0.025						
S	-	0.03						
Al	-	0.10						

Densitas	8.3 g/cm <sup>3</sup>	0.300 lb/in <sup>3</sup>
Titik Lebur	1450 °C	2640 °F
Inflection Point	500 °C	930 °F
Konduktivitas Panas	17 W/m° C	118 btu·in/ft <sup>2</sup> ·h °F
Koefisien Ekspansi	10.3 μm/m °C (20 – 100 °C)	5.7 x 10 <sup>-6</sup> in/in °F (70 – 212 °F)

#### Perlakuan Panas pada Komponen Akhir

Paduan Nilo biasanya diberikan dan digunakan dalam kondisi dilunakkan (residu tempa dingin mengganggu distorsi ekspansi panas). Waktu pelunakan berbeda-beda bergantung pada ketebalan bagian.

Tipe	Suhu		Waktu (Jam)	Pendinginan
	°C	°F		
Dilunakkan	850 – 1000	1560 – 1830	0.5	Udara or air

Karakter				
Kondisi	Perkiraan kekuatan tarik		Perkiraan suhu pengoperasian	
	N/mm <sup>2</sup>	ksi	°C	°F
Dilunakkan	450 – 550	65 – 80	up to +450	up to +840
Ditarik	700 – 900	102 – 131	up to +450	up to +840

Di atas adalah rentang kekuatan tarik yang lazim. Jika Anda membutuhkan yang berbeda, silakan beri tahu kami.